Tapettitehdas
Pihlgren ja Ritola Oy

Perinteinen paperitapetti

PR-001-27052021

Tyyppi:	Liimapainotekniikalla valmistettu paperitapetti
Käyttökohteet:	Uudet ja aiemmin tapetoidut tai maalatut kuivat sisäseinäpinnat: puukuitulevy-, lastulevy-, vaneri-, pinkopahvi- ja kipsilevypinnat, sekä tasaiset betoni- ja rappauspinnat.
Kiinnitys:	Tärkkelys- tai metyyliselluloosaliisteri
Asennuslämpötila:	+18–25C^{o}
Rullan pituus:	10,05 m tai 11,2 m
Rullan leveys:	48–54 cm
Ominaispaino:	120–130 g/m^2
Kuviokohdistus:	Tasa- tai vuorokohdistus. Osaa malleista ei kohdisteta.
Ominaisuudet:	Selluloosapaperille koneellisesti painettu paperitapetti. Painovärit koostuvat liidusta, pigmenteistä, sävytyspastoista ja vedestä, sideaineena toimii metyyliselluloosaliisteri. Viimeistelyyn ja värien kiinnitykseen käytämme vedellä ohennettua PVA:ta, jota valmiissa tuotteessa on alle 0,5 g/m². Tuotteissamme ei käytetä liuottimia eikä öljysideaineita.
Painosnumero:	Painosnumero on merkitty rullaan, varmista että kaikki rullat ovat samaa painosta.
Pesunkestävyys:	Ei vesipesua, puhdistus kuivalla pehmeällä liinalla.
Tapetin poistaminen:	Tapetin voi poistaa vedellä tai laimennetulla liisterillä liottamalla.
Vesihöyrynläpäisevyys:	320–384 g/m^2 d
Ympäristö ja terveys:	Tuote on tutkitusti vähäpäästöinen ja sen käyttö tukee hyvää sisäilman laatua (M1-luokitus). Tapetti voidaan hävittää polttokelpoisena jätteenä.

Tapettitehdas
Pihlgren ja Ritola Oy

Tapetin asentaminen

Sekoita liisteri hyvissä ajoin valmistajan ohjeiden mukaisesti. Varmista että tapetoitava pinta on tasainen, kittaa ja hio mahdolliset kolot. Voimakkaasti imevät pinnat tulee pohjamaalata tai -liisteröidä ennen asennusta. Puhdista seinäpinnoilta pöly ja kaikki irtoava aines. Mittaa seinän korkeus ja leikkaa tapettivuota 10-15 cm pidemmäksi. Levitä liisteri liisteriharjalla tasaisesti tapettivuodan taustapuolelle, taittele vuota molemmista päistään, ja anna tapetin vettyä noin minuutin ajan. Kiinnitä tapetti harjaamalla kevyesti kuviopuolelta tapettiharjalla (ei muovi- tai metallilastalla) vuodan keskeltä sivuille etenevin liikkein. Leikkaa ja liisteröi seuraava vuota kuviokohdistus huomioiden. Tapettivuodat asennetaan puskusaumaan tai 1-2 mm limisaumaan. Vältä liisterin joutumista kuviopuolelle. Jos liisteriä kuitenkin joutuu tapetin kuviopuolelle, taputtele se hankaamatta heti pois kuivalla, puhtaalla rievulla. TÄRKEÄÄ: Älä käytä vettä tai märkää sientä tapettisaumojen tai ylimääräisen liisterin pyyhkimiseen.

Leikkaa ylimenevät osat terävällä mattoveitsellä kun liisteri on kuivahtanut. Anna tapetoitujen seinien kuivua rauhassa vähintään vuorokauden ajan. Katso tarkemmat ohjeet osoitteessa: www.tapettitehdas.fi/ohjeet.

Tapetoidun seinän hoito-ohjeet: Puhdistus kuivalla pehmeällä kankaalla kevyesti pyyhkimällä. Älä käytä vettä tai puhdistusaineita.

Huomioitavaa

Tapettitehdas Pihlgren ja Ritola Oy valmistaa liimaväreillä painettua paperitapettia perinteisellä rotaatiopainomenetelmällä, jossa käsityön osuus on suuri. Tapetin pinta on painotekniikasta johtuen eläväinen, ja pienet vaihtelut kuvioissa kuuluvat tuotteen luonteeseen. Eri tapettipainosten välillä saattaa olla väri- tai kuviovaihtelua, tästä syystä kaikkien samaan tilaan asennettavien rullien tulisi olla samaa painosta. Painosnumero on merkitty tapettirullaan. Ongelmatilanteissa tai epäselvissä tapauksissa käänny tapetin myyjän tai Pihlgren ja Ritola Oy:n asiakaspalvelun puoleen ennen tapetoinnin aloittamista.

TEHTY SUOMESSA
MADE IN FINLAND

RAKENNUSMATERIAALIN PÄÄSTÖLUOKKA RTS
M1

Tapettitehdas
Pihlgren ja Ritola Oy

CE
21
Pihlgren ja Ritola Oy, PL 43, FI-37801 Akaa, Finland +358 3542 1090
PR-001-27052021
EN 15102:2019
Kuivien sisäseinien tapetointi
Paloluokka: D-s3,d2 Formaldehydin emissio: Hyväksytty Raskasmetallien esiintyminen: Hyväksytty Vinyylikloridin vapautuminen: Hyväksytty Tiettyjen vaarallisten aineiden esiintyminen: Hyväksytty Muiden vaarallisten aineiden vapautuminen: Hyväksytty Ääneneristävyys: NPD Lämmöneristävyys: NPD
https://www.tapettitehdas.fi/ohjeet

Tämä tuoteseloste on laadittu Pihlgren ja Ritola Oy:n parhaan tiedon mukaan. Tiedot perustuvat laboratoriomittauksiin ja käytännön kokemukseen. Emme voi vaikuttaa tuotteen käyttö- tai asennusolosuhteisiin, vastaamme siksi vain oman tuotteemme laadusta ja takaamme sen täyttävän paperitapeteille asetetut laatuvaatimukset. Emme vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tuotteen käyttämisestä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta. Tämä tuoteseloste on ajantasainen ja se korvaa kaikki aiemmat tuoteselosteet.