



Perinteinen paperitapetti

PR-001-27052021

Tyyppi:	Liimapainotekniikalla valmistettu paperitapetti
Käyttökohteet:	Uudet ja aiemmin tapetoidut tai maalatut kuivat sisäseinäpinnat: puukuitulevy-, lastulevy-, vaneri-, pinkopahvi- ja kipsilevypinnat, sekä tasaiset betoni- ja rappauspinnat.
Kiinnitys:	Tärkkelys- tai metyyliselluloosaliisteri
Asennuslämpötila:	+18–25C°
Rullan pituus:	10,05 m tai 11,2 m
Rullan leveys:	48–54 cm
Ominaispaino:	120–130 g/m ²
Kuviokohdistus:	Tasa- tai vuorokohdistus. Osa malleista ei-kohdistettavia.
Ominaisuudet:	Selluloosapaperille koneellisesti painettu paperitapetti. Painovärit koostuvat liidusta, pigmenteistä, sävytyspastaista ja vedestä, sideaineena toimii metyyliselluloosaliisteri. Viimeistelyyn ja värien kiinnitykseen käytämme vedellä ohennettua PVA:ta, jota valmiissa tuotteessa on alle 0,5 g/m ² . Tuotteissamme ei käytetä liuottimia eikä öljysideaineita.
Painosnumero:	Painosnumero on merkitty rullaan, varmista että kaikki rullat ovat samaa painosta.
Pesunkestävyys:	Ei vesipesua, puhdistus kuivalla pehmeällä liinalla.
Vesihöyrynläpäisevyys:	320–384 g/m ² d
Ympäristö:	Kaikki valmistusaineet ovat myrkyttömiä ja ympäristöystävällisiä. Tuote voidaan hävittää polttokelpoisena jätteenä.



Käyttöohjeet

Sekoita liisteri hyvissä ajoin valmistajan ohjeiden mukaisesti. Varmista että tapetoitava pinta on tasainen, kittaa ja hio mahdolliset kolot. Voimakkaasti imevät pinnat tulee pohjamaalata tai -liisteröidä ennen asennusta. Puhdista seinäpinoilta pöly ja kaikki irtoava aines. Levitä liisteri liisteriharjalla tasaisesti tapettivuodan taustapuolelle, taita vuodat kaksin kerroin ja anna tapetin vettyä 1-2 minuuttia. Kiinnitä tapetti harjaamalla kevyesti kuviopuolelta tapettiharjalla (ei muovi- tai metallilastalla) vuodan keskeltä sivuille etenevin liikkein. Vältä liisterin joutumista kuviopuolelle. Jos liisteriä joutuu tapetin kuviopuolelle, taputtele se heti pois kuivalla, puhtaalla rievulla. Älä hankaa. Tapettivuodot asennetaan puskusaumaan tai 1-2 mm limisaumaan. Anna tapetoitujen seinien kuivua rauhassa vähintään vuorokauden ajan. Katso tarkemmat ohjeet ja tapetointivinkit osoitteessa: www.tapettitehdas.fi/ohjeet.

Tapetoidun seinän hoito-ohjeet: Puhdistus kuivalla pehmeällä kankaalla kevyesti pyyhkimällä. Älä käytä vettä tai puhdistusaineita.

Huomioitavaa

Tapettitehdas Pihlgren ja Ritola Oy valmistaa liimaväreillä painettua paperitapettia perinteisellä rotaatiopainomenetelmällä, jossa käsityön osuus on suuri. Tapetin pinta on painotekniikasta johtuen eläväinen, ja pienet vaihtelut kuvioissa kuuluvat tuotteen luonteeseen. Eri tapettipainosten välillä saattaa olla väri- tai kuviovaihtelua, tästä syystä kaikkien samaan tilaan asennettävien rullien tulisi olla samaa painosta. Painosnumero on merkitty tapettirullaan. Ongelmatilanteissa tai epäselvissä tapauksissa käänny Pihlgren ja Ritola Oy:n asiakaspalvelun tai asiantuntevan jälleenmyyjän puoleen ennen tapetoinnin aloittamista.





CE
21
Pihlgren ja Ritola Oy, PL 43, FI-37801 Akaa, Finland +358 3542 1090
PR-001-27052021
EN 15102:2019
Kuivien sisäseinien tapetointi
<p>Paloluokka: D-s3,d2 Formaldehydin emissio: Hyväksytty Raskasmetallien esiintyminen: Hyväksytty Vinyylidikloridin vapautuminen: Hyväksytty Tiettyjen vaarallisten aineiden esiintyminen: Hyväksytty Muiden vaarallisten aineiden vapautuminen: Hyväksytty Ääneneristävyys: NPD Lämmöneristävyys: NPD</p>
https://www.tapettitehdas.fi/ohjeet

Tämä tuoteseloste on laadittu Pihlgren ja Ritola Oy:n parhaan tiedon mukaan. Tiedot perustuvat laboratoriomittauksiin ja käytännön kokemukseen. Emme voi vaikuttaa tuotteen käyttö- tai asennusolosuhteisiin, vastaamme siksi vain oman tuotteen laadusta ja takaamme sen täyttävän paperitapeteille asetetut laatuvaatimukset. Emme vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tuotteen käyttämisestä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta. Tämä tuoteseloste on ajantasainen ja se korvaa kaikki aiemmat tuoteselosteet.